

A Festfloor mikrocement bevonatok padlók, falak és lépcsők dekoratív felületképzésére szolgálnak. Alkalmazásuk kézzel történik, ezért minden elkészült felület egyedi kézműves munka. A Festfloor Titan, Festfloor Life, FestWall, Festfloor Go! és HydroFest rendszerekkel készült bevonatokra jellemzőek a mikrocement felületekre tipikus elszíneződések, „átégések” és úgynevezett felhős hatások. A Festfloor bevonatok vastagsága kb. 2–3 mm, és követik az aljzat – padló, fal, lépcső – formáját.

---

**HASZNÁLAT SORÁN AZ ALÁBBI SZABÁLYOKAT KELL BETARTANI:**

---

- A lakk felhordását követő 24 órán keresztül nem szabad a kész padlón járni, és meg kell akadályozni a felület használatát.
- A lakk felhordását követő 24 órán keresztül nem szabad a kész padlón járni, és meg kell akadályozni a felület használatát.
- A lakk felhordását követő 3 hónapon keresztül a felületet egyszerre 24 óránál hosszabb időre nem szabad letakarni, hogy a lakk megfelelően ki tudjon száradni. A letakarás tartós elszíneződést okozhat.
- A lakk felhordását követő 14 nap után a bevonat rendeltetésszerűen használható, azonban kerülni kell a nehéz tárgyak, például bútorok húzását a felületen, a nehéz, kemény, éles szélű tárgyak leejtését, valamint a magas sarkú cipők intenzív használatát.
- A Festfloor bevonatok használata hasonló a kiváló minőségű parketta használatához. Használat közben kerülni kell a kemény és éles tárgyak leejtését az elkészült felületre.
- A székek és bútorok lábait filc alátétekkel kell védeni, hogy a terhelés egyenletesebben oszoljon el, és csökkenjen a benyomódások kialakulásának kockázata. Nem javasoljuk a fém bútorgörgők használatát. Biztonságosabbak például a kaucsukból készült görgők.
- A bevonatokat rendszeresen tisztítani kell **FEST Cleaner**, **POWER-FEST**, **FEST Calc** készítményekkel vagy kémélő háztartási tisztítószerrel. Új tisztítószer használata előtt ajánlott próbát végezni egy kevésbé látható helyen. Kérjük, ne használjon maró hatású szereket, durva tisztítópárnákat vagy mágikus szivacsokat, mert ezek károsíthatják a lakkréteget.
- A kiömlött vizet és más folyadékokat nem szabad hosszabb ideig a felületen hagyni. Minden szennyeződést folyamatosan el kell távolítani, hogy ne hatoljon be a lakkréteg szerkezetébe.
- A víz vagy más kiömlött folyadékok párolgási lehetőség nélküli tartós jelenléte maradandóan károsíthatja a mikrocement felület szerkezetét.
- A gumiabroncsok és más gumitermékek tartós sárga elszíneződést hagyhatnak a mikrocement felületén, ezért nem ajánlott őket hosszabb ideig a kész felületen hagyni.
- Időszakosan, a használat intenzitásától függően, a padló megtisztítása és megszáritása után **FF Wax** karbantartó viaszt kell felhordani mop vagy pamutkendő segítségével. A termék a kivitelezőnél vagy a gyártónál érhető el.
- A megadott használati útmutatások 22°C-os hőmérsékletre és 50% relatív páratartalomra vonatkoznak. Az alacsonyabb hőmérséklet és a magasabb páratartalom meghosszabbíthatja a termékek száradási idejét.

