

FESTKontakt

Kvarc tapadóhíd vakolatok és glettanyagok alá, sima, nem nedvszívó falfelületekre és mennyezetekre: betonra, OSB lapokra, gipszkartonra, kerámia burkolatokra stb.



LEÍRÁS

A **FESTKontakt** egy használatra kész tapadóhíd, amely kiváló minőségű diszperziós gyantákon és ásványi töltőanyagokon alapul. Kiváló tapadást biztosít számos felülettípuson, és tartós kapcsolatot hoz létre az egymást követő rétegek között a felületképzés során.

FELHASZNÁLÁS	TULAJDONSÁGOK
<ul style="list-style-type: none"> • Kültéri és beltéri használatra • Sima felületekre • Kerámia burkolatokra • Tapadóhíd a meglévő alapfelület és a következő felületképző rétegek között • Falakra és mennyezetekre • Könnyű terhelésű padlókra • Mikrocement és dekoratív vakolatok alá 	<ul style="list-style-type: none"> • Nagyon magas tapadás minden típusú alapfelülethez • Használatra kész • Egy réteg vastagsága: <2 mm • Ellenáll az alacsony és magas hőmérsékletnek • UV-álló • Magas kopásállóság • Oldószermentes • Gyors száradási idő

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Az alapfelületnek erősnek, teherbírónak, száraznak — az alapfelület nedvességtartalma nem haladhatja meg a 4%-ot — tisztának, stabilnak, por- és olajmentesnek kell lennie. Az alkalmazás során a tapadóhíd, az alapfelület és a környezet hőmérséklete nem lehet alacsonyabb, mint 15°C.

Használat előtt a **FESTKontakt** tapadóhidat alaposan össze kell keverni, nem szabad hígítani. Egyenletesen kell felhordani az alapfelületre glettvalssal. Az alapfelület megerősítésekor az üvegszövet hálót közvetlenül a **FESTKontakt** felhordása után kell beágyazni a felületbe.

A száradási idő a helyiség hőmérsékletétől és páratartalmától, valamint az alapfelület nedvszívó képességétől függ. 20°C-os körülmények között a következő rétegek 4–6 óra elteltével hordhatók fel.



MŰSZAKI ADATOK

- Sűrűség: kb. 1,8 kg/dm³
- Tapadás az alapfelülethez: >1,0 MPa
- Anyagszükséglet:
 - 1 réteg - 0,7-1,0 kg/m²
 - 2 réteg - 1,5-2,0 kg/m²
- Alkalmazási hőmérséklet: +15°C - +25°C

ÓVINTÉZKEDÉSEK

A termék professzionális felhasználásra készült. A munkák megkezdése előtt ismerje meg a rendszer komponenseire vonatkozó műszaki adatlapokat, amelyek a www.festfloor.hu weboldalon érhetők el. Kerülje a bőrrel, nyálkahártyával és szemmel való érintkezést. Véletlen érintkezés esetén mossa le vízzel és szappannal, majd szükség esetén forduljon orvoshoz. Tegyen intézkedéseket a por képződésének és a fröccsenésnek a megelőzésére. Gyermekektől elzárva tartandó. Ajánlott védőmaszk és védőkesztyű használata. Zárt helyiségben biztosítson megfelelő szellőzést, és kerülje a por belélegzését.

SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA

A berendezéseket és szerszámokat közvetlenül használat után vízzel kell megtisztítani. A megkötött anyagot mechanikusan kell eltávolítani.

KISZERELÉSEK

A **FESTKontakt** az alábbi kiserelésekben érhető el:

- 5 kg,
- 10 kg,
- 15 kg,
- 20 kg.