

FEST PROTECTOR

Kétkomponensű, koncentrátum formájú védőlakk mikrocement bevonatokhoz, beltéri és kültéri használatra.

LEÍRÁS

A **FEST PROTECTOR** egy kétkomponensű poliuretán védőlakk mikrocement bevonatokhoz, amely védőréteget képez és növeli a felület tartósságát. Ellenáll a guminak, ezért garázsban is alkalmazható. Különböző felületeken használva növeli a bevonat UV-sugárzással és kopással szembeni ellenállását.

FELHASZNÁLÁS

A **FEST PROTECTOR** koncentrátum az alábbi célokra alkalmazható:

- védőlakk mikrocement és beton bevonatok védelmére, magas és alacsony porozitású felületeken egyaránt,
- garázsba való védőlakként – ellenáll a gumiabroncsnyomoknak.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Az alapfelületnek teljesen kikeményedettnek, stabilnak, száraznak, tisztának, valamint zsírtól és viasztól mentesnek kell lennie.

A **FEST PROTECTOR** tartályát használat előtt alaposan fel kell rázni. Az A komponenst a B komponenssel az alábbi arányban kell összekeverni: **2 rész A komponens + 1 rész B komponens**, majd hozzá kell adni **3–6 rész vizet**, és az egészet alaposan össze kell keverni.

A védőlakkot jó minőségű, legalább **8 mm szálhosszúságú hengerrel** kell felhordani.



MŰSZAKI ADATOK

- Keverési arány:
2 rész A komponens + 1 rész B komponens + 3–6 rész víz
- Szín: színtelen
- Alkalmazási hőmérséklet:
+10°C – +25°C
- Anyagszükséglet: 60–100 g/m², az alapfelület nedvszívó képességétől függően
- Megjelenés: szatén
- Feldolgozási idő: 1 óra*
- Érintésszáraz: 8 óra*
- Gyalogos forgalom: 72 óra után*
- Felhasználhatóság: 12 hónap eredetileg lezárt csomagolásban, +10°C és +25°C közötti hőmérsékleten.

* 20°C hőmérsékleten és 65% relatív páratartalom mellett

KISZERELÉSEK

A **FEST PROTECTOR** az alábbi kiszerelésben érhető el:

- 1 kg A komponens + 0,5 kg B komponens

Hengeres felhordás esetén **3 rész vízzel történő hígítás** ajánlott. A védőlakk **6 rész vízzel hígítva** is felhordható – ebben az esetben az anyag folyékonyabb lesz. Ez a felhasználó preferenciájától függ.

Szórásos felhordás esetén a vízzel történő hígítás aránya **6 rész**.

Kerülni kell a túl vastag réteg felhordását, hogy ne keletkezzenek megfolyások a felületen.

A második réteg **6–8 óra elteltével** csiszolás nélkül felhordható, vagy **24 óra elteltével**, a felület **320-as szemcseméretű csiszolópapírral vagy csiszolóhálóval** történő megcsiszolása után.

A frissen felhordott bevonatot legalább **24–48 órán keresztül** védeni kell a nedvességtől és az alacsony hőmérséklettől.

Ne alkalmazza a **FEST PROTECTOR** védőlakkot a nap legmelegebb óráiban, kedvezőtlen időjárási körülmények között, valamint nedves alaphelületeken.

TÁROLÁS

A terméket eredetileg lezárt csomagolásban, száraz helyen, +10°C és +25°C közötti hőmérsékleten, hőforrásoktól távol kell tárolni. Fagytól védeni kell.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

A KOMPONENS:

- Szemirritációt okoz.
- Viseljen védőkesztyűt / védőruházatot / szemvédelmet / arcvédelmet.
- Szembe kerülés esetén forduljon orvoshoz.

B KOMPONENS:



- Belélegezve ártalmas.
- Súlyos szemkárosodást okoz.
- Bőrirritációt okoz.
- Légúti irritációt okozhat.
- Allergiás bőrreakciót válthat ki.
- Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
- **SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:**
Óvatosan öblítse vízzel több percen keresztül. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van és könnyen eltávolítható. Folytassa az öblítést. Viseljen védőkesztyűt / szemvédelmet / arcvédelmet. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Kerülje a por / füst / gáz / köd / gőzök / permet belélegzését.
- *Biztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll.*

