

## PU FEST 2K

**Kétkomponensű poliuretán lakk műgyanta, cement- és mikrocement padlókhöz, beltéri használatra.**

### LEÍRÁS

Kétkomponensű poliuretán lakk, nagyon magas felületi keménységgel és kiváló rugalmassággal. Nem sárgul, UV-sugárzással szemben ellenálló. Nagyon magas ellenállóságot biztosít.

### ALKALMAZÁS

A **PU FEST 2K** többféleképpen használható:

- Beton- és kőlakk beltéri használatra,
- lakk nagy forgalmú és jelentős mechanikai terhelésnek kitett ipari padlók védelmére,
- epoxigyanta, poliuretángyanta, valamint cementbázisú bevonatok felületeinek védelmére padlókon és falakon,
- mikrocement és magas vagy alacsony porozitású cementbevonatok védelmére.

A termék kizárólag professzionális felhasználásra készült.

### HASZNÁLAT

A felületnek teljesen kikeményedettnek, teherbírónak, száraznak, tisztának, valamint portól, viasztól és olajoktól mentesnek kell lennie. A **PU FEST 2K** poliuretán lakkot tartalmazó edényt alaposan fel kell rázni. Ezután hozzá kell adni az edzöt a csomagoláson található jelölés szerint.



### MŰSZAKI ADATOK

- Keverési arány:  
5 tömegrész A komponens : 1 tömegrész B komponens + 10% víz az A és B komponensek teljes tömegéhez viszonyítva
- Szín: színtelen
- Alkalmazási hőmérséklet:  
+15°C ÷ +25°C
- Érintésszáraz 2 óra után
- Könnyű gyalogos forgalom 24 óra után lehetséges, teljes terhelés 7 nap után
- Anyagfelhasználás: 0,1–0,15 kg/m<sup>2</sup>
- Megjelenés: matt, szatén
- Nyitott idő: 2 óra
- Felhasználhatósági idő: 12 hónap

### KISZERELÉSEK

A **PU FEST 2K** az alábbi kiszerelésekben kapható:

- 850 g komponens A + 170 g komponens B = 1020 g
- 1 kg komponens A + 200 g komponens B = 1200 g
- 5 kg komponens A + 1 kg komponens B = 6 kg



Az A komponenst a B komponenssel 5:1 arányban kell összekeverni, azaz 5 tömegrész A komponenshez 1 tömegrész B komponenst kell adni. Ezután az A és B komponensek teljes tömegéhez viszonyítva 10% vizet kell hozzáadni, például: 5 kg A komponens + 1 kg B komponens + 0,6 kg víz, majd alaposan össze kell keverni. Az edényt nyitva kell hagyni körülbelül 10 percig, majd ismét át kell keverni. Magas minőségű, legalább 8 mm szálhosszúságú hengerrel kell felhordani. A **PU FEST 2K** lakk második rétege 4 óra elteltével csiszolás nélkül, vagy 24 óra elteltével, a felület 220-as szemcseméretű csiszolópapírral történő megcsiszolása után hordható fel. A **PU FEST 2K** lakkot nem szabad a nap legmelegebb óráiban alkalmazni, amikor az időjárási körülmények nem kedvezőek, valamint nedves aljzatokon sem.

## BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

---

### A KOMPONENS:

- Szemirritációt okoz.
- Védőkesztyű / védőruházat / szemvédelem / arcvédelem használata kötelező.
- Szembe kerülés esetén forduljon orvoshoz.



### B KOMPONENS:

- Belélegezve ártalmas.
- Allergiás bőrreakciót válthat ki.
- Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
- Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
- Kerülni kell a por / füst / gáz / gőzök / permet belélegzését. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
- Az edényt jól szellőző helyiségben, szorosan lezárva kell tárolni.  
Védőkesztyű / védőruházat / szemvédelem / arcvédelem használata kötelező.

## TÁROLÁS

---

A terméket eredetileg lezárt csomagolásban, száraz helyen, +10°C és +25°C közötti hőmérsékleten, hőforrásoktól távol kell tárolni. Fagytól védeni kell.

