

# PU FEST 2K CARBON

Vízbázisú kétkomponensű lakk mikrocementhez és műgyanta padlókhoz.

## LEÍRÁS

A **PU FEST 2K CARBON** egy vízbázisú, kétkomponensű lakk, amelyet mikrocement és műgyanta padlók védelmére és felületképzésére fejlesztettek ki. Polikarbonát formulájának köszönhetően magas keménységgel, kopásállósággal és sima felülettel rendelkezik. Olyan megoldás, amely lakó- és kereskedelmi terekben egyaránt jól beválik – mindenhol, ahol fontos a tartósság.

## ALKALMAZÁS

A **PU FEST 2K CARBON** többféleképpen használható:

- mikrocement védelmére,
- epoxigyanta, poliuretángyanta, valamint cementbázisú bevonatok felületeinek védelmére padlókon és falakon.

A termék kizárólag professzionális felhasználásra készült.

## HASZNÁLAT

A felületnek teljesen kikeményedettnek, teherbírónak, száraznak, tisztának, valamint portól, viasztól és olajoktól mentesnek kell lennie.

A lakk A komponensét alaposan fel kell rázni, vagy fúrógépre szerelt keverőszárral át kell keverni.

Ezután az A komponenszt a B komponenssel 100:8 arányban kell összekeverni, azaz 100 tömegrész A komponenshez 8 tömegrész B komponenszt kell adni.



## MŰSZAKI ADATOK

- Keverési arány: (100:8) 100 tömegrész A komponens : 8 tömegrész B komponens
- Szín: átlátszó, színtelen
- Alkalmazási hőmérséklet: +15°C ÷ +25°C
- Érintésszáraz: 1-2 óra, a hőmérséklettől függően
- Könnyű gyalogos forgalom 24 óra után lehetséges, teljes terhelés 7 nap után. További információk a „Festfloor mikrocement dekoratív bevonatok használati útmutatójában” találhatóak.
- Anyagfelhasználás: 0,07-0,15 kg/m<sup>2</sup> rétegenként
- Megjelenés: matt, haptic szatén
- Nyitott idő az összetevők összekeverése után: 45-60 perc
- Felhasználhatósági idő: 12 hónap

## KISZERELÉSEK

A **PU FEST 2K CARBON** az alábbi kiszerelésekben kapható:

- 5 kg komponens A + 0,4 kg komponens B = 5,4 kg
- 1000 g komponens A + 80 g komponens B = 1080 g

Fúrógépre szerelt keverőszárral energikusan kell keverni, amíg homogén masszát nem kapunk, majd 3 percig állni kell hagyni. Ezután meg lehet kezdeni a lakkozást. Magas minőségű, 7–9 mm szálhosszúságú hengerrel kell felhordani. A **PU FEST 2K CARBON** lakk második rétege 2 óra elteltével csiszolás nélkül, vagy 24 óra elteltével, a felület 220-as szemcseméretű csiszolópapírral történő megcsiszolása után hordható fel. A **PU FEST 2K CARBON** lakkot nem szabad a nap legmelegebb óráiban alkalmazni, amikor az időjárási körülmények nem kedvezőek, valamint nedves aljzatokon sem.

## TÁROLÁS

A terméket eredetileg lezárt csomagolásban, száraz helyen, +10°C és +25°C közötti hőmérsékleten, hőforrásoktól távol kell tárolni. Fagytól védeni kell.

## BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

### A KOMPONENS:

- Szemirritációt okoz.
- Védőkesztyű / védőruházat / szemvédelem / arcvédelem használata kötelező.
- Szembe kerülés esetén forduljon orvoshoz.
- EUH208 Tartalmaz: biocid termék: keverék:  
5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on;  
2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1).  
Tartalmaz: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on.

### B KOMPONENS:

- Belélegezve ártalmas.
- Légúti irritációt okozhat.
- Allergiás bőrreakciót válthat ki.
- Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
- Védőkesztyű használata kötelező.
- Kerülni kell a por / füst / gáz / köd / gőzök / permet belélegzését.
- Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
- Jól szellőző helyen tárolandó.
- Az edényt szorosan lezárva kell tartani.
- A szennyezett ruházatot le kell venni, és újbóli használat előtt ki kell mosni.

