

PU FEST Turbo

Kétkomponensű poliuretán lakk műgyanta, cement- és mikrocement padlókhöz, beltéri és kültéri használatra.

LEÍRÁS

Kétkomponensű poliuretán lakk, nagyon magas felületi keménységgel és kiváló rugalmassággal. Nem sárgul, UV-sugárzással és időjárási tényezőkkel szemben ellenálló. Nagyon magas ellenállóságot biztosít.

ALKALMAZÁS

A **PU FEST TURBO** többféleképpen használható:

- beton- és kőlakk beltéri és kültéri használatra,
- lakk nagy forgalmú és jelentős mechanikai terhelésnek kitett ipari padlók védelmére,
- epoxigyanta, poliuretángyanta, valamint cementbázisú bevonatok felületeinek védelmére padlókon és falakon,
- mikrocement és magas vagy alacsony porozitású cementbevonatok védelmére.

A termék kizárólag professzionális felhasználásra készült.

HASZNÁLAT

A felületnek teljesen kikeményedettnek, teherbírónak, száraznak, tisztának, valamint portól, viasztól és olajtól mentesnek kell lennie. A **PU FEST Turbo** poliuretán lakkot tartalmazó edényt alaposan fel kell rázni. Ezután hozzá kell adni az edzőt a csomagoláson található jelölés szerint. Az edzőt 2:1 arányban – 2 tömegrész A komponenshez 1 tömegrész B komponens – kell a lakkot tartalmazó edénybe önteni, majd alaposan össze kell keverni.



MŰSZAKI ADATOK

- Keverési arány: 2 tömegrész A komponens : 1 tömegrész B komponens
- Szín: színtelen
- Alkalmazási hőmérséklet: +15°C ÷ +25°C
- Könnyű gyalogos forgalom 24 óra után lehetséges, teljes terhelés 7 nap után
- Anyagfelhasználás: 0,1-0,15 kg/m²
- Megjelenés: matt, szatén – félfényes, gloss – magassfényű
- Nyitott idő: 45 perc
- Felhasználhatósági idő: 6 hónap

KISZERELÉSEK

A **PU FEST Turbo** az alábbi kiszerelésekben kapható:

- 5 kg komponens A + 2,5 kg komponens B
- 0,8 kg komponens A + 0,4 komponens B
- 0,4 kg komponens A + 0,2 komponens B



Az edényt nyitva kell hagyni körülbelül 10 percig, majd ismét át kell keverni. Magas minőségű, legalább 6 mm szálhosszúságú hengerrel kell felhordani. Az alkalmazást követő 24 óra elteltével, valamint a felület 220-as szemcseméretű csiszolópapírral történő megcsiszolása után felhordható a **PU FEST Turbo** lakk második rétege. A **PU FEST Turbo** lakkot nem szabad a nap legmelegebb óráiban alkalmazni, amikor az időjárási körülmények nem kedvezőek, valamint nedves aljzatokon sem.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

A KOMPONENS:

- Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
- Szemirritációt okoz.
- Álmoságot vagy szédülést okozhat.
- Gyakori érintkezés a bőr kiszáradását és repedezését okozhatja.
- Orvosi segítség esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
- Gyermekektől elzárva tartandó.
- Hőtől / szikrától / nyílt lángtól / forró felületektől távol tartandó.
- Tilos a dohányzás.
- Az edényt szorosan lezárva kell tartani.
- Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
- Védőkesztyű / védőruházat / szemvédelem / arcvédelem használata kötelező.
- Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.
- A hulladékot erre kijelölt gyűjtőhelyeken kell leadni.

B KOMPONENS:

- Szemirritációt okoz.
- Belélegezve ártalmas.
- Allergiás bőrreakciót válthat ki.
- Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
- Hexametilén-diizocianátot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
- Orvosi segítség esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
- Gyermekektől elzárva tartandó.
- Hőtől / szikrától / nyílt lángtól / forró felületektől távol tartandó.
- Tilos a dohányzás.
- Az edényt szorosan lezárva kell tartani.
- Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
- Védőkesztyű / védőruházat / szemvédelem / arcvédelem használata kötelező.
- Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.
- A hulladékot erre kijelölt gyűjtőhelyeken kell leadni.



TÁROLÁS

A terméket eredetileg lezárt csomagolásban, száraz helyen, +10°C és +25°C közötti hőmérsékleten, hőforrásoktól távol kell tárolni. Fagytól védeni kell.

